

ОПИСАНИЕ

Akasan — декоративно-отделочная смесь с внедренными частицами драгоценных металлов. Создает завораживающий эффект цветорассеяния. Палитра из 84 чарующих оттенков поможет наполнить любое помещение неповторимой атмосферой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ по штукатурке, рельефным стеновым покрытиям, гипсокартону, цементу, кладке из кирпича и блоков

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Матовость, перламутровый эффект
- Отсутствие запаха

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Многоцветное
Кроющая способность	≈ 12–14 м ² на 1 кг на один слой. Необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания наощупь	Полчаса согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя	2 ч
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	45–55 микрон в зависимости от способа нанесения
Разбавитель	Для нанесения кистью: не требуется. Для нанесения распылителем: вода (10%)
Плотность	1,10 г/см ³
Вязкость	3500–6000 сПз (шпатель № 3, скорость 10 об./мин)
Содержание ЛОС	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).
Основа	900 Universal, 950 Skin
Добавки	№ 6 и № 8

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка твердая, слегка блестит и имеет pH не более 10. До и после устранения дефектов поверхности очистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей от старой краски, может содержать свинец. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. Во время подготовки поверхностей всегда носить подходящие средства индивидуальной защиты. Очищенные поверхности помыть водой.

PRIMER SYSTEMS

ВЫБОР ГРУНТОВКИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- На загрунтованную чистую поверхность нанести два слоя краски Cosheen или Coacryl.
- Окрасочным пистолетом с верхним бачком и диаметром сопла 1,8 мм под давлением 2,4 атмосферы нанести с расстояния 15–30 см первый слой Akasan в горизонтальном направлении.
- Через 6–8 ч (в зависимости от температуры и влажности) нанести второй слой Akasan в вертикальном (для ровности покрытия) направлении.

Нанести защитный слой лака COLORTEK® Decorator Varnish (матового, полуматового или глянцевого) или Colortek PL1.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 2,5 кг + 0,6 кг добавки на каждый галлон
- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 1 кг + 0,24 кг добавки на каждую кварту

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 °C. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.