

AURORA

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРИСТАЛЛОВ



ОПИСАНИЕ

Aurora — декоративно-отделочная смесь с добавлением точно ограненных оригинальных кристаллов SWAROVSKI®; без нее не обходятся известные современные дизайнеры интерьеров, чьи работы расширяют рамки воображения.

В одном галлоне [3,785 л] Aurora содержится 22 500 элементов SWAROVSKI.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по штукатурке, рельефным стеновым покрытиям, гипсокартону, бетону, цементу, кладке из кирпича и блоков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создает безупречную игру света
- Не перестает мерцать
- Прочная, со стойкой поверхностью
- Специальное покрытие кристаллов: водоотталкивающее, стойкое к истиранию
- Не пахнет
- Не воспламеняется
- Обладает теплоизолирующими свойствами
- Улучшает звукоизоляцию

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Фактурное светоотражающее мерцающее
Кроющая способность	≈ 1 м² на 1 кг на 1 слой; необходим один слой.
Среднее время до высыхания	1 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя (если необходимо)	2–4 часа
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	700–850 микрон
Разбавитель	Не требуется
Содержание твердого вещества	> 70 %
Вязкость	80 000–120 000 Па * с (шпатель № 7, скорость 10 об./мин) согласно стандарту ASTM D2196
Содержание летучих органических соединений (ЛОС)	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о невыдержанности. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

AURORA

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРИСТАЛЛОВ



ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer, Colortek Fondo T
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer, Colortek Fondo T
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat, Colortek Fondo T
Дерево	Colortek Undercoat, Colortek Fondo T
Черный металл	Colortek Adhero, Colortek Fondo T
Цветной металл	Colortek Adhero, Colortek Fondo T

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- В качестве слоя-основы нанести грунтовку Colortek Fondo T. Когда слой высохнет примерно наполовину, разровнять сухим шпателем.
- После высыхания слоя-основы нанести и разровнять продукт Aurora кельмой из стали Inox.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 1 кг
- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 2,5 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МЫТЬЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мытьем принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.