

DYNAMIX

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ДВУХЦВЕТНЫМ ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



ОПИСАНИЕ

Дунаміх — декоративно-отделочная смесь, которая придаст интерьеру выразительность и глубину благодаря использованию сразу двух оттенков для создания перламутровой (металлик) текстуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ по штукатурке, гипсокартону и другим подготовленным и загрунтованным основаниям

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многослойность, сочетание шероховатости и гладкости
- Игра двух оттенков
- Мерцание благодаря внедренным частицам
- Отсутствие запаха
- Водная основа
- Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	С игрой оттенков
Кроющая способность	≈ 18 м² на 1 кг на один слой каждого оттенка; необходимо по одному слою.
Среднее время до высыхания	15 мин – 1 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя (если необходимо)	2–4 ч
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	100–200 микрон в зависимости от способа нанесения
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	4В: превосходная (согласно стандарту ASTM 3359-B)
Плотность	1,40 ± 0,05 г/см³
% сухого вещества (по объему)	35 %
Вязкость	80 000–90 000 (шпатель № 6, скорость 8 об./мин) согласно стандарту ASTM D2196
Содержание ЛОС	26 г/л. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).
Добавки	Colortek Deco (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка твердая, слегка блестит и имеет pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

DYNAMIX

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ДВУХЦВЕТНЫМ ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer, Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Нанести один слой грунта Dynamix Primer и дать высохнуть.
- Двуглавой кистью (специальной кистью с двумя одинаковыми головками) нанести на поверхность небольшие количества краски Dynamix. Краску набирать только на кончики кисти. Наносить перекрестными движениями, одновременно поворачивая кисть вокруг ее оси.
- Двигаться от одного края стены к другому. Дождаться легкого подсыхания краски и поправить только края первоначальных мазков. На этом этапе пока не приступать к основательному перераспределению внедренных частиц!
- Дать поверхности еще подсохнуть (но не до конца) и только тогда чистой обычной кистью (без ручки) для создания декоративных эффектов пройти по ней перекрестными движениями: размазать внедренные частицы для создания уникального рисунка Dynamix.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 1 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu

