

FLOE

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА



ОПИСАНИЕ

Floe — фактурная краска с внедренными кристаллами. Палитра мерцающих теплых и холодных оттенков поможет вам создать у себя дома атмосферу песчаной пустыни или сияющих полярных просторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ по штукатурке, гипсокартону и другим загрунтованным и подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Сочетание гладкости и шероховатости
- Мерцающий эффект
- Отсутствие запаха
- Простота нанесения

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	С переходами и мерцанием
Кроющая способность	≈ 7 м ² на 1 кг на один слой; для оснований 600, 620 и 630 необходим один слой. ≈ 11 м ² на 1 кг на один слой; для основания 680 необходимо два слоя. ≈ 4 м ² на 1 кг на один слой; для оснований 610, 640, 650, 660 и 670 необходим один слой.
Среднее время до высыхания	15 мин – 1 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя (если необходимо)	2–4 ч
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	100–200 микрон в зависимости от способа нанесения
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	4В: превосходная (согласно стандарту ASTM 3359-B)
Плотность	Floe 610, 640, 650, 660 и 670: 1,42 г/см ³ Floe 600, 620 и 630: 1,25 г/см ³ Floe 680: 1,12 г/см ³
Содержание сухого вещества	42 %
Вязкость	Floe 600, 620 и 630: 26 000–32 000 (шпиндель № 6, скорость 20 об./мин) согласно стандарту ASTM D2196 Floe 610, 640, 650, 660 и 670: 50 000–60 000 (шпиндель № 5, скорость 5 об./мин) согласно ASTM D2196 Floe 680: 22 500–27 500 (шпиндель № 4, скорость 5 об./мин) согласно ASTM D2196
Содержание ЛОС	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).
Основа	600/00 Iceberg, 620/00 Lucid и 630/00 Melt, 610/00 Aurelia, 640/00 Hema, 650/00 Salt, 660/00 Vino, 670/00 Kin, 680/00 Frost
Добавки	Colortek Deco (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Metallo Bronze, Metallo Copper

FLOE

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА



СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ GREENGUARD GOLD.

Это соответствие означает, что наша продукция отвечает в том числе следующим строительным нормам и программам:

- CHPS 2.2.2 «Краски и покрытия»;
- LEED 2008, LEED 2009 и LEED V4;
- LIBNOR 84:1999 и LIBNOR 83:1999.

Продукт соответствует стандарту:

- UL 2818 «Золотой стандарт ограничения эмиссии химических веществ строительными и отделочными материалами и предметами обстановки» от 2013 г.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей от старой краски, может содержать свинец. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. Во время подготовки поверхностей всегда носить подходящие средства индивидуальной защиты. Очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На загрунтованную очищенную поверхность нанести два слоя краски Coaseryl или C1A. Небольшими разнонаправленными мазками распределить по поверхности краску FLOE; для достижения нужного эффекта перераспределять внедренные в нее кристаллы. Второй слой не обязателен, но создает более яркий эффект. Другой способ нанесения краски FLOE — одним толстым слоем с распределением неравномерными мазками в одном направлении. Этот способ позволяет полностью раскрыться ее свойствам.

Для получения нужного оттенка смешать основу FLOE с выбранной добавкой COLORTEK DECO.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 1 кг
- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 2,5 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu



FLOE

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА



ХРАНИЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.