

MARMOCEMENT

МИНЕРАЛЬНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ



ОПИСАНИЕ

Marmocement — состав на основе гашеной извести. Разные способы его применения позволяют создать широкий спектр эффектов: изысканного природного камня и ряда других текстур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по штукатурке, стеновым панелям, гипсокартону и другим гладким основаниям.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа: известь
- Продукты Marmocement F и Marmocement G содержат до 80–89 % природных компонентов.
- Продукт Marmocement C на 90–100% состоит из природных компонентов.
- Легкость нанесения
- Покрытие: матовое, после полировки — полуматовое

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Текстура извести и измельченного мрамора (полуматовое)
Кроющая способность	≈ 1,4 м² на 1 кг на один слой; необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания наощупь	1–2 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя	6 ч
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	600–700 микрон
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	0,5 МПа согласно стандарту ASTM D4541
Плотность	1,73 г/см³
Содержание сухого вещества	52 %
Вязкость	Marmocement F, G и C: 200 000–250 000 сПз (шпатель № 96, скорость 10 об./мин) согласно стандарту ASTM D2196
Содержание ЛОС	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).
Основа	F, G и C
Добавки	Terrazzo Gold Rush Caju, Anthracite, Carara и Diamond

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ GREENGUARD GOLD.

Это соответствие означает, что наша продукция отвечает в том числе следующим строительным нормам и программам:

- CHPS 2.2.2 «Краски и покрытия»;
- LEED 2008, LEED 2009 и LEED V4.

MARMOCEMENT

МИНЕРАЛЬНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ



Продукт соответствует:

- стандарту UL 2818 «Золотой стандарт ограничения эмиссии химических веществ строительными и отделочными материалами и предметами обстановки» от 2013 г.;
- части 59 Титула 40 Свода федеральных нормативных актов США.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Neosement можно наносить на разные поверхности: бетонные, плиточные, деревянные и другие. При подготовке поверхности надлежит соблюдать передовые отраслевые практики с учетом типа, местонахождения поверхности и имеющихся условий.

Согласно сложившейся передовой практике все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

Подробнее см. в разделах настоящего паспорта продукта, посвященных его нанесению.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Marmosement наносится на поверхность с паропроницаемостью менее 10 % или при относительной влажности менее 90 %. Температура нанесения и выдерживания — 5–35 °C.

Перед использованием перемешать механическим способом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Нанести грунт Colortek Fondo F.
- Кельмой из стали Inox нанести первый слой Marmosement небольшой толщины. Максимально заглаживать дефекты поверхности. После полного высыхания нанести второй слой Marmosement.
- Окончательный декоративный эффект зависит от способа нанесения состава и характера движений кельмы. Для оформления в рустикальном венецианском стиле использовать кельму-губку.
- Нанести верхний защитный слой: воск Colortek Wax, Aqua Wax, Metallic Wax или лак Decorator Varnish.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

	Основа F	Основа G	Основа C
Упаковка объемом 55 галлонов [208 л]	25 кг	25 кг	25 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu



MARMOCEMENT

МИНЕРАЛЬНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ



затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.