

ORINHU

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ И БАРХАТИСТОЙ ТЕКСТУРОЙ



ОПИСАНИЕ

Orinhu — декоративно-отделочная смесь, в которой ее создатели соединили вроде бы несоединимое: эффект бархата под старину и современный металлизированный блеск. Ее перламутровый оттенок и бархатистая текстура придают жилому пространству обновленный вид и создают спокойную изысканную атмосферу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ по штукатурке, рельефным стеновым покрытиям, гипсокартону, бетону, цементу, кладке из кирпича и блоков. В случае применения для наружных работ нанести на поверхность прозрачный защитный слой (например, состава Colortek Oxibond 4001, Decorator Varnish и т. п.)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не содержит свинца
- Легко наносится
- Не воспламеняется
- Не пахнет
- Моется (после полного затвердевания)
- Устойчива к высоким температурам

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе	
Тип покрытия	С перламутровым эффектом	
Кроющая способность	≈ 10 м ² на 1 кг на один слой; необходимо два слоя.	
Среднее время до высыхания на ощупь	15 мин – 1 ч	Согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя	Одни сутки	Согласно ASTM D 1640
Температура вспышки	Неприменимо	
Толщина сухой пленки	40–50 микрон в зависимости от способа нанесения	
Разбавитель	Не требуется	
Прочность сцепления	4В: превосходная	Согласно стандарту ASTM 3359-B
Плотность	1,15 г/см ³	
Содержание твердого вещества	42 %	
Вязкость	18 000–24 000 Па * с (шпатель № 4, скорость 5 об./мин)	Согласно стандарту ASTM D2196
Содержание летучих органических соединений (ЛОС)	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).	
Основы	700/00 Dehab, 709/00 Ghani, 718/00 Maghrbi, 727/00 Bark, 730 Assal и 750/00 Nehass	

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ GREENGUARD GOLD.

Это соответствие означает, что наша продукция отвечает в том числе следующим строительным нормам и программам:

- CHPS 2.2.2 «Краски и покрытия»;
- LEED 2008, LEED 2009 и LEED V4.

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu



Продукт соответствует стандарту:

- UL 2818 «Золотой стандарт ограничения эмиссии химических веществ строительными и отделочными материалами и предметами обстановки» от 2013 г.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о невыдержанности. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На загрунтованную и очищенную поверхность нанести два слоя состава CoAcryl.

Нанести первый слой Orinhu®, распределяя продукт во все стороны.

После высыхания первого слоя нанести второй.

Через 5–10 мин после нанесения второго слоя разгладить поверхность специальным шпателем Orinhu® в разных направлениях для создания бархатистого эффекта.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 0,85 кг
- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 3,4 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МЫТЬЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мытьем принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.