

OXYD PRIMER

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА



ОПИСАНИЕ

Oxyd Primer — акриловая грунтовка на водной основе. Ее уникальный состав защищает металлические, деревянные и другие реакционноспособные основания от воздействия продуктов Oxyd, предназначенных для создания эффекта патины и ржавчины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по штукатурке, рельефным стеновым покрытиям, гипсокартону, бетону, цементу, черным металлам, трубам из ПВХ, кладке из кирпича и блоков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не дает основанию окислять краску.
- Препятствует проникновению щелочных и кислых солей и дубильных веществ.
- Обеспечивает превосходное сцепление с покрытиями линейки Oxyd.
- Почти не содержит ЛОС.
- Огнестойка.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Грунтовка
Кроющая способность	≈ 10 м² на 1 кг на один слой; необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания	30 мин – 1 ч согласно стандарту ASTM. Время набора полной прочности — 12 ч.
Время до нанесения следующего слоя	30 мин
Температура вспышки	> 93,33 °C
Толщина сухой пленки	≈ 40 микрон на один слой Для максимальной защиты необходимо хотя бы 80 микрон.
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	4B («превосходная») согласно стандарту ASTM 3359-B
Плотность	1,20 г/см³
Вязкость	5000–7000 сПз (шпатель № 3, скорость 10 об./мин)
Содержание ЛОС	< 100 г/л
pH	8–10
Основа	Белая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка твердая, слегка блестит и имеет pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях (особенно построенных до 1978 г.), может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

OXYD PRIMER

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА



При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Oxyd Primer
Пористая кладка	Oxyd Primer
Непористая кладка	Oxyd Primer
Дерево	Oxyd Primer
Черные металлы	Oxyd Primer
Цветные металлы	Specialty Primer, Oxyd Primer

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Хорошо перемешать. Валиком, кистью или распылителем нанести два слоя.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 американская кварта [0,946 л]: 0,92 кг
- Упаковка объемом 1 американский галлон [3,785 л]: 3,68 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128). Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.