

ОПИСАНИЕ

Scumble — прозрачная акриловая глазурь, которая наносится поверх отделочной краски, имитирующей древесину; создает на разных основаниях эффект масла по дереву. Благодаря прозрачности можно для усиления выразительности наносить несколько слоев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ по дереву, штукатурке, гипсокартону, металлу и другим грунтованным основаниям

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стойкость к истиранию
- Водная основа
- Водоотталкивающие свойства
- Отсутствие запаха
- Огнестойкость
- 12 привлекательных расцветок

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Полуматовое
Кроющая способность	≈ 20 м ² на 1 кг на один слой; необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания	Одни-двое суток согласно стандарту ASTM D 1640. Время набора полной прочности — до 7 дней.
Время до нанесения следующего слоя	Не менее одних суток. Число слоев любое.
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	20–40 микрон в зависимости от пористости основания и способа нанесения
Разбавитель	Вода
Прочность сцепления	4В («превосходная») согласно стандарту ASTM 3359-B
Плотность	1,03 г/см ³
pH	8–8.5
Вязкость	17 500–22 500 сПз (шпindel № 4, скорость 5 об./мин)
Основания	1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка твердая, слегка блестит и имеет pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о несоблюдении сроков выдержки. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На зачищенную поверхность кистью или валиком высокого качества нанести один-два слоя краски-основы от Colortek, имитирующей древесину: Graining Base A, B или C. Выбранный пигмент смешать со Scumble (100 мл на 1 л Scumble) и кистью нанести первый слой. Специальным инструментом имитировать (по необходимости) рисунок под древесину и выдержать поверхность 12 часов. Кистью с натуральной щетиной нанести второй слой и выдержать 4 часа.

Нанести защитный слой лака Colortek Decorator Varnish: матового, полуматового или блестящего.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом одна кварта [0,946 л]: 0,8 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мойкой принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.