

V-Lux 850

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



ОПИСАНИЕ

V-Lux 850 — декоративно-отделочная смесь класса люкс; создаваемые ею рисунок, сочетание цветов и фактура — образец элегантности и изысканности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренней и наружной отделки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серебристого оттенка
- Толстослойная
- Не содержит свинца
- Произведена из экологичного сырья
- Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС)
- Сертифицирована по системе Greenguard Gold

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Кроющая способность	≈ 3–4 м ² на 1 кг на 1 слой; для достижения эффекта, представленного в каталоге, необходимо два слоя.
Разбавитель	Не требуется
Время до высыхания	До высыхания на ощупь: 4–5 ч при 20 °C; до полного высыхания: одни сутки при 20 °C
Удельный вес	1,0 при 20 °C
Вязкость	200 000–250 000 Па * с при 23 °C (шпиндель № 7, скорость 6 об./мин)
Основание	850/00 Fog

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek.

Штукатурный или кладочный раствор на новых поверхностях выдержать 28 дней до нанесения покрытия-основы. Выдержанная штукатурка должна быть твердой, слегка блестеть и иметь pH не более 10; мягкость, пористость и пыление говорят о невыдержанности. До и после устранения дефектов поверхности счистить выступающие участки и обработать грунтовкой. Для лучшего сцепления очень гладкие поверхности из наливного и сборного бетона протравить или обработать абразивом после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном. Пыль и другие частицы удалить.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей в старых зданиях, может содержать свинец или асбест. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦА И АСБЕСТА МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. При подготовке поверхностей всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты; очищенные поверхности помыть водой.

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГРУНТОВКА COLORTEK
Гипсокартон	Colortek Primer
Пористая кладка	Colortek Sealer, Colortek Primer
Непористая кладка	Colortek Primer или Colortek Undercoat
Дерево	Colortek Undercoat или Colortek Wood Primer
Металл	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc

V-Lux 850

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- На загрунтованную и очищенную поверхность нанести два слоя краски C1C.
- На всю поверхность нанести продукт V-lux разнонаправленными мазками с помощью кельмы из стали Inox; разровнять горизонтальными и вертикальными движениями кельмы.
- После полного высыхания нанести таким же образом продукт V-Lux другого цвета.
- Для придания максимальной гладкости нанести лак Colortek Dark Matter.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- Упаковка объемом 1 галлон [3,785 л]: 2,4 кг
- Упаковка объемом 1 кварта [0,946 л]: 0,8 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МЫТЬЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед мытьем принадлежностей, которые использовались для работы с продуктом, максимально удалить его с них. Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2008 (сертификат CH12/1128).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.