

VENATTA FX

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА



ОПИСАНИЕ

Venatta — продукт для создания бесшовных декоративных стеновых и напольных покрытий, напоминающих мрамор или другой природный камень. Доступна богатая палитра оттенков и их сочетаний.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для создания красивых и при этом практичных покрытий класса люкс.

Для получения более прочного глянцевого водостойкого покрытия можно нанести защитный слой геля Colortek Carrolux.

Venatta выпускается в двух вариантах: Venatta (для внутренних стеновых покрытий) и Venatta FX (для напольных покрытий и наружных работ).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для создания покрытий класса люкс с эффектом мрамора.
- Любые сочетания оттенков.
- Используется для создания и стеновых, и напольных покрытий.
- Подходит для мокрых зон.
- Почти не содержит и не выделяет летучих органических соединений (ЛОС).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип растворителя	На водной основе
Тип покрытия	Матовое
Кроющая способность	≈ 1 м ² на 1 кг на один слой; необходимо два слоя.
Среднее время до высыхания	2–3 ч согласно стандарту ASTM D 1640
Время до нанесения следующего слоя	12 ч
Температура вспышки	Неприменимо
Толщина сухой пленки	1,0 мм
Разбавитель	Не требуется
Прочность сцепления	1,3 МПа согласно стандарту ASTM D 4541 (прочности покрытий на отрыв)
Плотность	1,83 г/см ³
Вязкость	250 000–290 000 сПз (шпатель № 96, скорость 10 об./мин) согласно стандарту ASTM D2196
Ударопрочность	Целостность после удара (после падения шара весом 1 кг с высоты более 1,4 м или шара весом 2 кг с высоты более 0,7 м) согласно стандарту ASTM D2794
Прочность на сжатие	- 7 дней: прочность на сжатие — 40–80 Н/мм ² согласно стандарту EN 13813 - 28 дней: прочность на сжатие — 50–100 Н/мм ² согласно EN 13813 - 7 дней: прочность при изгибе — 9–15 Н/мм ² согласно EN 13813
Содержание ЛОС	Очень низкое. Соответствует нормам ЕС от 2010 г. (не более 30 г/л).

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ GREENGUARD GOLD.

Это соответствие означает, что наша продукция отвечает в том числе следующим строительным нормам и программам:

- CHPS 2.2.2 «Краски и покрытия»;
- LEED 2008, LEED 2009 и LEED V4;
- LIBNOR 84:1999 и LIBNOR 83:1999.

Продукт соответствует стандартам:

- UL 2818 «Золотой стандарт ограничения эмиссии химических веществ строительными и отделочными материалами и предметами обстановки» от 2013 г.;
- Стандарту № 53 американского Института стандартизации лакокрасочных покрытий (Masters Paint Institute) «Покрытия интерьерные латексные матовые»;

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu



VENATTA FX

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА



- Стандарту № 10 Института стандартизации лакокрасочных покрытий «Покрытия экстерьерные латексные матовые».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, сухими, с них необходимо удалить грязь, пыль, ржавчину, пятна, смазку, масла, плесень, высолы, воск, антиадгезионные составы и другие загрязнения. Все отслаивающиеся, отшелушивающиеся фрагменты и частицы удалить абразивом, шпателем или другим подходящим способом. Все трещины, углубления и другие дефекты заделать подходящим материалом. Заделанные поверхности зашлифовать, обеспылить и обработать подходящей грунтовкой Colortek®. Основание готовить очень тщательно, иначе все неустраненные неровности и другие изъяны будут видны на готовом покрытии. Для подготовки недостаточно ровных оснований рекомендуем один из заполнителей от Colortek — например, Blockplast T и F.

ВНИМАНИЕ! Пыль, которая образуется при зачистке поверхностей от старой краски, может содержать свинец. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАНОСИТЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, НАПРИМЕР, ПОВРЕЖДАТЬ ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫЕ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА. Во время работ пользоваться респиратором, одобренным Национальным институтом охраны труда США. Поверхности, очищенные от краски, почистить пылесосом с HEPA-фильтром и помыть водой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендованный диапазон температур: 15–25 °C. Не наносить при температурах ниже 5 °C или если ожидается дождь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. На абсорбирующее основание (чистое) нанести грунтовку Colortek Fondo F.
2. Неабсорбирующее основание (например, из глазурованной плитки) слегка зашлифовать и нанести на него состав Colortek Neogrip. Удалить раствор из крупных межплиточных швов; швы обработать эпоксидным грунтом Colortek и заполнителем Colortek SX2 FillWell.

НАНЕСЕНИЕ VENATTA

1. Кельмой из стали Inox нанести первый слой.
2. После высыхания первого слоя нанести второй; пока он еще влажный, создать на поверхности рисунок в виде прожилок мрамора с помощью инструмента с арт. 793 - 49503.
3. После того как поверхность высохла примерно на 60 %, кельмой из стали Inox уплотнить рисунок. Если поверхность пересохла, размягчить распыленной водой. После разглаживания поверхности выдержать ее до высыхания.

КОЛОРИРОВАНИЕ

1. Выбрать основной оттенок будущей поверхности и колорировать до него краску Colortek C1A или C1C. Для получения более темных оттенков подойдет краска Colortek C1A R10. Можно использовать и другие наши краски — например, Colortek Fusion, Васа и т. п.
2. Для более яркого эффекта металлик: нанести на поверхность состав Colortek Metallo и дать высохнуть.
3. Для создания более выраженного мраморного рисунка использовать в качестве второго тона прожилок металлизированные добавки от Colortek; состав нанести на прожилки кистью. Излишек состава удалить мокрой губкой. Выдержать поверхность до высыхания.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

1. Для получения глянцевой поверхности, а также в мокрых зонах (например, ванных комнатах) можно нанести последний (защитный) слой: гель Colortek Carrolux.
2. В остальных случаях в качестве защитного слоя нанести лак Colortek Decorator Varnish.

МАССА ТОВАРА В УПАКОВКЕ

- 25 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты производства.

COLORTEK®
Мода для стен и полов

info@colortek.eu
www.colortek.eu



VENATTA FX

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА



ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Не допускать утечек продукта. Хранить в сухом месте. Не давать замерзать. Под воздействием экстремальных температур может утратить свои свойства. Так, замораживание и размораживание могут привести к изменению густоты, а воздействие высоких температур — к образованию пленки на поверхности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары и пыль. Не допускать попадания на кожу; продукт, попавший на кожу, немедленно удалить подходящим очищающим средством и водой с мылом. При попадании в глаза промывать их водой не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. При затруднениях дыхания выйти на свежий воздух. В случае стойких затруднений дыхания немедленно обратиться за медицинской помощью.

МОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Принадлежности мыть теплой водой с мылом сразу после использования и тщательно ополаскивать. Не допускать попадания продукта в дренажные системы и водотоки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

За технической помощью обращаться в местный центр COLORTEK® или к уполномоченному дистрибьютору COLORTEK PAINTS®. Контактные данные ближайшей организации можно узнать по адресу info@colortek.eu или на сайте www.colortek.eu.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партии нашей продукции проходят строгий контроль качества согласно стандарту ISO 9001:2015 (сертификат LB18/234269).

Представленная здесь информация изложена исходя из наших знаний и опыта. Она не может служить основанием для привлечения нас к ответственности.